

ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar (fond pénétrant diluable à l'eau)

40905

Primaire de fond concentré diluable à l'eau pour l'intérieur et l'extérieur, pour le bricolage et l'industrie

DESCRIPTION DE PRODUIT

Généralités


Primaire de fond concentré diluable à l'eau à base de dispersion. Renforce les supports minéraux sableux et aplanit ceux étant fortement et différemment absorbant.

Qualités particulières Normes d'essai



- Facile à appliquer
- Bon pouvoir de pénétration
- écologique
- sans odeur
- exempt de solvant
- perméable à la vapeur
- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement sur leurs émissions de polluants volatils: A+

Domaines d'utilisation




Pour les supports minéraux sableux et absorbants comme le crépi, le béton, chape en mortier et plâtre, etc. en intérieur et extérieur.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage
- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à + 5°C et/ou une humidité relative de l'air >80%.
- Une humidité de l'air élevée et/ou de basses températures retardent le séchage.
- Il faut éviter un séchage brillant d'ADLER Tiefengrund (fond pénétrant) diluable à l'eau.
- Appliquer non dilué sur supports fortement absorbants.
- Sur les supports absorbants, appliquer ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar (fond pénétrant diluable à l'eau) dilué avec de l'eau selon le rapport 1 :1.
- Sur les plaques de placoplâtre, appliquer ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar (fond pénétrant diluable à l'eau) dilué avec de l'eau selon le rapport 1 :3.

Technique d'application

Processus d'application	Au pinceau
Dilution	Eau
Rendement par application (m ² /l)	6 – 10

De préférence avec pinceau ou brosse.

La forme, la qualité du support et l'humidité ont une influence sur la consommation/le rendement.

Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

Temps de séchage

(à 23°C et 50% d'humidité rel.)



Peut être reverni	après env. 5 h
-------------------	----------------

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Eviter le rayonnement direct du soleil (séchage trop rapide).

Nettoyage des appareils

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Retirer les résidus de peinture sèche à l'aide du produit ADLER Abbeizer Rote Krähe (décapant) 95125.

SUPPORT**Type de support**

Pour supports minéraux absorbants, comme crépi, béton, chape en mortier, etc. et plâtre ainsi que les anciennes couches de peinture absorbantes et très adhérentes.

Qualité de support

Le support doit être sec, propre, exempt de substances ségrégatives et il est nécessaire de vérifier s'il est résistant et adapté.

Veuillez respecter la norme ÖNORM B 2230 partie 2.

Voir également les normes VOB, partie C, DIN 18363, alinéa 3 ; travaux de peinture et de vernissage.

Les revêtements non résistants doivent être minutieusement éliminés.

Préparation de support

- Les supports propres, secs et résistants ne requièrent pas de traitement préalable.
- Corriger les petites fissures, trous ou inégalités à l'aide d'une spatule appropriée. Poncer les bavures et dépoussiérer.
- Laisser sécher le crépi frais et la chape en mortier pendant au moins 4 semaines. Avec dépôts de saleté, nettoyer à l'aide d'antiagglomérant ou couche de grain fin.
- Eliminer minutieusement les salissures huileuses à l'aide du produit ADLER Entfetter 80394 (dégraissant).
- Nettoyer les détrempe en profondeur.
- Lessiver, gratter légèrement ou poncer les supports brillants et/ou lisses (comme les supports vernis et en latex ou couches frittées).

STRUCTURE DE REVÊTEMENT**Couche de fond**

1x ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar (fond pénétrant diluable à l'eau)


Couche finale	Peintures murales ADLER souhaitées ou revêtements pour béton d'ADLER. Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.
----------------------	--

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	750 ml; 2,5l; 5 l; 10 l
Teintes/degré de brillance	incolore 40905
Produits complémentaires	ADLER Entfetter 80394 (dégraissant) ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (décapant)

AUTRES INDICATIONS

Durabilité/stockage	Au moins 3 ans dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (sup. à 30°C).
----------------------------	--



Code produit pour peintures et vernis	M-GF01
--	--------

Données techniques	Teneur en COV	Valeur limite CE pour ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar (cat. A/h) : 30 g/l (2010). ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar contient < 1 g/l COV
---------------------------	---------------	---

Données techniques de sécurité	Veuillez respecter la fiche de sécurité correspondante ! La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com .
---------------------------------------	--

