

ADLER TIROKALK Natürliche Sumpfkalkfarbe

40335



Produktbeschreibung

Baubiologisch formulierter Anstrich für innen und außen auf Basis von mehrjährig abgelagertem Sumpfkalk

Besondere Eigenschaften

Eleganter, lebhafter Kalceffekt.

Wetterbeständig, nichtfilmbildend, spannungsarm und hoch diffusionsfähig.

Aufgrund der natürlichen, starken Alkalität ist der Anstrich gegen den Befall durch Schimmelpilze und Algen geschützt.

Nicht verträglich mit anderen Anstrichmitteln, stark alkalisch.

Anwendungsgebiete

Fassaden- und Wandanstriche auf sämtlichen mineralischen Untergründen wie Kalk-, Kalk-Zement- und Zementputz, Lehmputze, Naturstein, Kalksandstein, sowie auf alten, tragfähigen Silikat- und Mineralfarben.

Sowohl im Fresco- wie auch im Seccoverfahren verarbeitbar.

Ungeeignet auf Dispersions- oder Silikonharzanstrichen.

Auftragsart

Streichen mit Bürste im Kreuzgang

Untergrundvorbereitung

- Saubere, trockene und tragfähige Untergründe mit Wasser vornässen.
- Alte sandende Untergründe mit ADLER Silikat GWK verfestigen (bitte Technisches Merkblatt beachten)
- Frische Putze (Frescotechnik) müssen oberflächlich fest sein.
- Trockene Putze (Seccotechnik) müssen ausgehärtet sein (mind. 4 Wochen)
- Risse mit geeigneten Fertigmörteln auf Kalk- oder Zementbasis ausbessern.
- Salzausblühungen trocken abbürsten bzw. Ursache beheben.
- Algen-, Moos- oder Schimmelbefall mit Fungisan behandeln (siehe Merkblatt).
- Dispersionsfarben sind mit ADLER Abbeizer und Hochdruckreiniger restlos zu entfernen.

Grundanstrich	1x ADLER Tirokalk mit 40 % Wasser verdünnt Frische Putze (Frescotechnik): Nach dem ersten Anstrich mit Tirokalk ist eine Zwischentrockenzeit von ca. 14 Tagen erforderlich. Trockene Putze (Seccotechnik): Nach dem ersten Anstrich mit Tirokalk ist eine Zwischentrockenzeit von mind 24 Stunden erforderlich Glas, Keramik, Naturstein, Klinker, Metall und lackierte Flächen gut abdecken, Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen.
Zwischenanstrich	1 x ADLER Tirokalk mit ca. 30 % Wasser verdünnt.
Deckanstrich	1 x ADLER Tirokalk mit ca. 20 % Wasser verdünnt.
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 5 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder starkem Wind verarbeiten. Bei feuchter Witterung kann es, besonders bei stark getönter Ware, zur Bildung weißlicher Ausblühungen kommen.
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Überstreichbar nach ca. 24 Stunden.
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	Ca. 10 m ² /l
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Haltbarkeit	1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden
Gebindegrößen	9 l – rüttelsicheres Kunststoffgebilde
Farbtöne	Weiß (W10) – Pastellfarbtöne durch Abtönen über das ADLER Color Farbmischsystem Systembedingt ist bei Kalkfarben darauf zu achten, dass die Verarbeitung zügig (nass-in-nass) durchgeführt wird. Eine Wolkigkeit der Anstrichfläche sowie eine geringere Deckkraft (im Vergleich zu anderen Wandfarbensystemen) ist systembedingt und trägt zur besonderen Optik von Kalkanstrichen bei. Bei nachträglichen Anstrichkorrekturen sind Farbtonunterschiede unvermeidbar.
Sicherheitstechnische Angaben	ADLER Tirokalk wirkt reizend. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut sofort abwaschen. Bei Berührung mit den Augen

Fortsetzung

ADLER TIROKALK 40335

sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
Geeignete Schutzhandschuhe und Kleidung tragen.
Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!