

Technický list

ADLER TIROKALK

40335

Prírodná matná vápenná farba



Popis výrobku:

Biologický stavebný náter na báze viac rokov odležaného vápna pre interiérovú a exteriérovú aplikáciu.

Osobité vlastnosti:

Elegantný, svieži vápnový efekt.
Odolný voči poveternosti, netvorí film, nízke pnutie a vysoká difúznosť.
Vďaka prirodzenej, silnej alkalite je náter chránený proti napadnutiu plesňami a riasami.

Neznášanlivý s ostatnými náterovými systémami.

Oblasť použitia:

nátery fasád a stien pre všetky minerálne podklady ako vápenné-, vápenno-cementové a cementové omietky, ílovité omietky, prírodný kameň, vápencový pieskovec, ako aj nátery starých nosných silikátových a minerálnych farieb.

Takisto spracovateľné fresco aj secco technikou

Nevhodné na disperzné nátery alebo na nátery zo silikónovej živice.

Spôsob aplikácie:

natieranie so štetkou krížovým postupom

Príprava podkladu:

- čisté, suché a nosné podklady predvlhčiť vodou
- staré pieskovité podklady spevniť s ADLER Silikat GKW (viď tech.list)
- čerstvé omietky (fresco-technika) musia byť pevné
- suché omietky (secco-technika) musia byť vytvrdnuté (min. 4 týždne)
- trhliny opraviť vhodnou maltou na báze vápna alebo cementu.
- soľné výkveti nasucho odkartáčovať, resp. odstrániť ich príčiny
- Riasy, machy alebo napadnutia plesňou ošetriť s ADLER Fungisan 90783 (viď. technický list)
- disperzné farby bezo zbytku odstrániť s ADLER Abbeizer 95125 a vysokotlakovým čističom.

Základovanie:

1x ADLER Tirokalk zriedeným so 40% vody

Čerstvé omietky (Frescotechnika):

Po prvom nátere s Tirokalk je potrebný čas medzisúšenia cca 14 dní.

Suché omietky (Seccotechnika)

Po prvom nátere s Tirokalk je potrebný čas medzisúšenia min. 24 hodín

Sklo, keramiku, prírodný kameň, kameninovú tehlu, kov a lakované miesta dobre zakryť, prestreky ihneď umyť vodou.

Prosím obráťte

Pokračovanie

Medzivrstva:	1x ADLER Tirokalk zriedený s 30% vody
Vrchný náter:	1x ADLER Tirokalk zriedený s 20% vody
Riedenie:	vodou
Teplota spracovania: a objektová teplota	Nie menej ako +5 °C. Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predlžia. Nespracovávať pri silnom slnečnom žiarení, daždi, extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti alebo silnom vetre. Pri vlhkom počasi môže obzvlášť na silno tónovanom tovare dôjsť k tvorbe bledších výkvetov.
Čas sušenia: (teplota miestnosti 20 °C)	pretierateľný po cca 24 hod.
Pracovné náradie:	Ihneď po použití očistiť vodou. Škrvy od farby ihneď odstrániť vodou
Výdatnosť:	cca 10 m ² /l
Balenie:	9L otrasuvzdorné plastové nádoby
Skladovanie:	V chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť:	1 rok v originálne uzavretom obale
Farebné odtiene:	Biely W10 – pastelové odtiene tónovaním namiešaním s ADLER Color Farbmischsystem Pri vápenných farbách je potrebné dbať na to, aby bolo spracovanie prevedené návazne (mokrá do mokrého) Obláčkovitosť natieranej plochy ako ja nižšia schopnosť krytia (v porovnaní s iným náterovým systémom na steny) je podmienená týmto náterovým systémom a prispieva k jedinečnej optike vápenných náterových systémov. Pri dodatočných korekciách náteru sa farebným rozdielom nedá zabrániť.
Techn. bezpečnostné údaje:	ADLER Tirokalk pôsobí dráždivo. Zabrániť zásahu očí a pokožky. Oči a kožu je nutné chrániť. Frkance z kože ihneď umyť, zasiahnuté oči ihneď dôkladne vypláchnuť vodou a konzultovať s lekárom. Používať vhodný ochranný odev a rukavice.

Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!