

Technický list

ADLER TIROKON

40321 ff

Vysokohodnotná fasádna farba na báze silikónovej živice



Popis výrobku:

Špeciálna fasádna farba na silikónovo-emulznej báze, so slabým pnutím, netvoriaca film, s pozitívmi disperzných a silikátových farieb

Osobité vlastnosti:

Extrémna odolnosť voči poveternosti a lejakom (w-hodnota), vodoodpudivá, veľmi vysoká paropriepustnosť (S_d -hodnota). Ľahké spracovanie, bráni tvorbe kvapiek, veľmi dobrá krycia schopnosť a plnivosť, vápenne matná, veľká výdatnosť. Samočistenie, odolnosť voči starnutiu, odolnosť voči plesniam a riasam. Prepúšťa CO_2 , preto je vhodná aj na vápenné omietky. Odolnosť voči agresívnym škodlivinám vo vzduchu. **Neznáša živice s ostatnými náterovými systémami.**

Paropriepustnosť podľa EN ISO 7783-2: trieda 1 (S_d -hodnota $<0,14$): „vysoká“
Priepustnosť vody podľa DIN EN 1062-1: trieda 3 (w-hodnota $\leq 0,1$): „nízka“

Oblasť použitia:

nátery fasád a stien pre minerálne, silikátové alebo disperzné podklady. Obzvlášť vhodná pre pamiatky a zateplenia

Spôsob aplikácie:

valčekovanie, natieranie alebo Airless- striekanie (jemné sito, veľkosť ôk 0,2 mm, tlak striekaním 150 bar, veľkosť dýzy 0,021-0,023 cólou)

Príprava podkladu:

- Pre čisté, suché a nosné podklady nie je potrebná žiadna predpríprava.
- Trhliny, diery alebo nerovnosti povrchov opraviť s vhodným fasádnym tmelom. Vlasové trhlinky netreba opravovať.
- Trhliny siahajúce až do podkladu omietky renovovať s trvalo elastickým systémom
- Čerstvú omietku nechať 2-3 týždne vysušiť. Dočisťované miesta odborne fluátovať. Vystúpené soľné výkveti nasucho odkartáčovať resp. odstrániť ich príčiny
- Riasy, machy alebo napadnutia plesňou ošetriť s ADLER Fungisan 90783 (viď. technický list)
- Nie nosné disperzné farby alebo omietky zo syntetickej živice odstrániť s ADLER Abbeizer a vysokotlakovým čističom.

Základovanie:

savé alebo ľahko kriedovité podklady pripraviť s ADLER Silikon GWK 40332 zriedeným v pomere 1:1 vodou- na spevnenie, egalizáciu, príľnavosť a lepšiu vodoodpudivosť. Silno savé a pieskovité podklady omietok prípadne natrieť dvakrát spôsobom mokrý do mokrého s ADLER Silikon GWK 40332 zriedeným 1:1 vodou.

Bezpodmienečne sa vyhnúť vysušeniu do leskla!
ADLER Silikon GWK 40332 musí hlboko preniknúť do podkladu.

Prosím obráťte

Pokračovanie

Prvý náter:	1x ADLER Tirokon Podľa spôsobu spracovania a savosti podkladu zriediť s max 10% vody
Vrchný náter:	1x ADLER Tirokon – nezriedený Pre nastavenie viskozity môže byť pridaných max 5% vody
Riedenie:	vodou
Teplota spracovania: a objektová teplota	Nie menej ako +5°C. Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predĺžia. Nespracovávať pri silnom slnečnom žiarení, daždi alebo hroziacom mraze. Plochy, ktoré nechceme upraviť je treba dobre zakryť.
Čas sušenia: (teplota miestnosti 20 °C)	pretierateľný po cca. 10 hod.
Pracovné náradie:	Ihneď po použití očistiť mydlovou vodou. Škvvrny od farby ihneď odstrániť vodou
Výdatnosť:	6– 7 m²/l, v závislosti od charakteru podkladu
Balenie:	3L, 9L, 15L- otrasuvzdorné plastové nádoby
Skladovanie:	V chlade, ale nie v mraze.
Trvanlivosť:	1 rok v originálne uzavretom obale
Farebné odtiene:	W10 40321 W20 40324 W30 40422
Techn. bezpečnostné údaje:	Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!