

ADLER Unigrund**54065 ff**

20 % 80001

Popis výrobku: univerzálny jednokomponentný príľnavostný základ na báze špeciálnej syntetickej živice s ochranným účinkom voči korózii.

Oblasť použitia: železo, oceľ, neželezné kovy, (zinok, hliník a meď) plasty odolné voči rozpúšťadlám a drevo
Eloxovaný hliník a nerez veľmi dobre obrúsiť a naniesť ADLER 2K-Epoxigrund

Spôsob aplikácie: natieranie, valčekovanie, striekanie

Striekanie je povolené iba v striekacích kabínach, ktoré zodpovedajú smernici VOC.

Príprava podkladu:**Železo a oceľ:**

Hrdzu odstrániť až po lesklý kov. Zvyšky olejov a tukov omyť s ADLER Entfetter 80394.

Interiér: 1 sýty náter s ADLER Unigrund 54065ff

Exteriér: 2 nátery s ADLER Unigrund 54065 ff

Zinok:

Obrúsiť brúsny rúnom a ADLER Entfetter 80394.

2 nátery s ADLER Unigrund 54065 ff

Hliník a iné neželezné kovy:

Obrúsiť brúsny rúnom a ADLER Entfetter 80394.

1 náter s ADLER Unigrund 54065 ff.

Plasty:

Obrúsiť s brúsny rúnom.

1 náter s ADLER Unigrund 54065ff.

Vzhľadom na množstvo druhov plastických hmôt odporúčame skúšku príľnavosti.

Drevo a drevené dielce:

Surové ihličnaté drevo resp. drevo náchylné na napadnutie drevokaznými hubami natrieť s Pullex-Imprägniergrund

1-2 náter s ADLER Unigrund 54065 ff.

POZOR: vlhkosť dreva nesmie prekročiť 15%

Pre drevené okná odporúčame ADLER Alkydgrund 54063 ff

Prosím obráťte

Pokračovanie

Na starých lakoch zo syntetickej živice je potrebný skúšobný náter pre overenie znášateľnosti (nebezpečenstvo zdvihu spodnej vrstvy)

Riedenie: ADLER Unigrund 54065 ff je pripravený na natieranie. Na dosiahnutie viskozity pre striekanie cca 20s DIN 53211 (4 mm) musí byť zriedený s cca 20% ADLER Nitroverdünnung 80001.

**Teplota spracovania
objektová teplota:** min +5 °C

Čas sušenia (20°C): prach sa nelepí 20 min
100 µm suchý mokrý film prelakovateľný s KH-lakmi po cca 3 hodinách
S 2K-lakmi po cca 12 hodinách
Zvýšením teploty sa čas schnutia môže podstatne skrátiť.
Upozornenie: po schnutí viac ako 3 dni musí byť pred prelakovaním vykonané prebrúsenie.

Vrchné lakovanie: možné s väčšinou bežných 1K- a 2K- lakov ako napr.:
ADLER Samtalkyd 52351 ff
ADLER Brilliantalkyd 52301 ff
ADLER Express 52750 ff
ADLER 2K-Acrylatlack Weiss 69518

Pracovné náradie: čistiť s ADLER Nitroverdünnung 80001

Výdatnosť: 10 m²/l

Trvanlivosť: 3 roky v originálne uzavretom obale

Balenie: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Farebné odtiene: Weiss (biely) 41191
Grau (sivý) 41192
Rotbraun (červenohnedý) 41193

Techn. bezpečnostné údaje: **Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!**