

Technický list

ADLER UNIKAT Plus

40355

Farba bez obsahu rozpúšťadiel pre obytné priestory



Popis výrobku:	Vysokohodnotný, difúzny náter na steny pre interié
Osobité vlastnosti:	Bez rozpúšťadiel, výdatný
Údaje podľa normy ÖNORM EN 13300:	Oteruodolnosť za mokra: Trieda 3 Kontrastný pomer (krycia schopnosť): trieda 2 (pri 5m ² /l) Stupeň lesku : hlboký mat Maximálna veľkosť zrna : jemný (<100µm)
Oblasť použitia	Všetky nátery stien a stropov na murive, betóne, sádre, tapetách ako aj dobre súdržných disperzných a minerálnych náteroch
Spôsob aplikácie:	Valčekovanie, natieranie alebo Airless- striekanie (jemné sito, veľkosť ôk 0,2 mm, tlak striekaním 150 bar, veľkosť dýzy 0,021-0,026 Inch resp.0,53-0,63 mm)
Príprava podkladu:	Podklad testovaný na nosnosť a vhodnosť (podľa ÖNORM B2230 časť 2) Čerstvú omietku a betón nechať min. 4 týždne preschnúť. Novoomietané miesta fluatovať a následne umyť. Mastné alebo olejové znečistenia dôkladne odstrániť s ADLER Entfetter 80394. Trhliny a nerovnosti opraviť s vhodným tmelom. Odstrániť staré nenosné nátery. Lesklé alebo hladké podklady (ako lakové a latexové, spečené) alkalizovať, zdrsniť, alebo odbrúsiť. Glejové farby úplne odmyť a základovať s ADLER Tiefengrund WV40905 Savé podklady a sádrokartóny najprv natrieť s ADLER Tiefengrund WV 40905 zriedeným vodou v pomere 1:1 Vyhnúť sa vyschnutiu ADLER Tiefengrund WV 40905 do leskla.
Základný náter:	1x s ADLER Unikat Plus zriedeným vodou max.5%
Vrchný náter:	1x ADLER Unikat Plus
Riedenie:	vodou

Prosím obráťte

Pokračovanie

**Teplota spracovania
a objektová teplota :**

Nie menej ako +5°C.
Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia
badateľne predĺžia.

Čas sušenia:
(teplota miestnosti 20 °C)

3-4 hodiny

Pracovné náradie:

Ihneď po použití očistiť vodou.

Výdatnosť:

cca 6 m²/l, v závislosti od savosti a charakteru podkladu

Balenie:

5kg, 15kg, 25 kg

Skladovanie:

V chlade, ale nie v mraze.

Farebné odtiene:

Weiss (biely)

**Techn. bezpečnostné
údaje:**

Riadit' sa podľa karty bezpečnostných údajov!

Aj pri spracovaní produktov bez škodlivín je potrebné dodržiavať
obvyklé ochranné opatrenia.