

ADLER UV-AC-Walzspachtel BS

28031 ff



80072

Beschreibung

Hochreaktiver UV-Walzspachtel auf Basis ungesättigter Acrylatharze. Gute Tiefenhärtung, ausgezeichnete Elastizität, hervorragendes Füllvermögen und sehr gute Schleifbarkeit.

Anwendungsgebiete

Für die industrielle Serienlackierung von Fertigparkettelementen und Fußbodendielen, wenn Stoßfugen gefüllt bzw. geschlossenporig lackierte Versiegelungen hergestellt werden sollen. Spezialeinstellung für schwer brennbare Aufbauten; Einsatz in Verbindung mit dafür geeigneten UV-AC-Walzlacken für BS-Aufbauten („Brandschutz“).

Verarbeitung

Auftragsaggregat	Walzspachtelmaschine
Verarbeitungsverviskosität	in Lieferviskosität - pastöse Konsistenz
Verdünnung	ADLER UV-AC-Walzlackverdünnung 80075, falls nötig
Auftragsmenge	25 - 40 g/m ²
Trockenbedingungen	Sofortige UV-Härtung ohne vorheriges Abdunsten; Vorschub 5 - 7 m/min/UV-Hochleistungsstrahler 80 - 100 W/cm
Zwischenschliff	Körnung 240
Decklackierung	ADLER UV-AC-Walzlacke für die Parkettbeschichtung

ADLER UV-AC-Walzspachtel BS 28031 ff ist hochreaktiv und muss daher vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt werden. In der Praxis hat sich ein Abdecken der Walzspachtelmaschinen während des Betriebes mit lichtundurchlässigen Schutzfolien bewährt.

Weitere Hinweise

Verdünnung	ADLER UV-AC-Walzlackverdünnung 80075
Verdünnung zum Reinigen der Walzspachtelmaschinen	ADLER Waschverdünnung 80072
Haltbarkeit (Raumtemperatur 20 °C)	4 Monate – vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
Sicherheitshinweis	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

12-10 ZKL 2836

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Fortsetzung

ADLER UV-AC-Walzpachtel BS 28031 ff

Lieferform

ADLER UV-AC-Walzpachtel BS Farblos	28031
ADLER UV-AC-Walzpachtel BS Nuss	28032

Gebindegrößen

200 kg-Fass