

## ADLER UV-Haftgrund Achateiche

28010



80072

### Beschreibung

Walzgrund für Holz auf Basis UV-vernetzbarer Polyacrylatharze; verleiht UV-AC-Walzlackaufbauten eine ausgezeichnete Haftung zum Untergrund bei starker mechanischer Belastung.

### Anwendungsgebiete

Haftgrund für Parkettaufbauten auf Basis von ADLER UV-AC-Walzlacken.

### Verarbeitung

<b>Auftragsaggregat</b>	Walzlackiermaschine
<b>Lieferviskosität</b>	70 ± 5 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20 °C)
<b>Verarbeitungsviskosität</b>	in Lieferviskosität
<b>Verdünnung</b>	UV-AC Walzlackverdünnung 80075, falls nötig
<b>Auftragsmenge</b>	ca. 12 – 15 g/m <sup>2</sup>
<b>Trockenbedingungen</b>	Zwischengelieren: Vorschub 10-14 m/min/UV-Hochleistungsstrahler (80 – 120 W/cm)  Die Aushärtung des Lackes erfolgt gemeinsam mit dem nachfolgenden UV-AC-Walzspachtel oder UV-AC-Walzlack.

### Weitere Hinweise

<b>Verdünnung</b>	80075
<b>Verdünnung zum Reinigen der Walzlackiermaschinen</b>	ADLER Waschverdünnung 80072
<b>Haltbarkeit</b> (Raumtemperatur 20 °C)	4 Monate - vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
<b>Sicherheitshinweis</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

### Gebindegrößen

25 kg

01-10 (ersetzt 09-05)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-351, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.