

## Velacolor

53249 ff



### Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare, deckende Holzbeschichtung für industrielle und gewerbliche Verwendung auf Basis einer hochwertigen Acrylatdispersion. Gute Wetterbeständigkeit. Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

### Besondere Eigenschaften

Sehr gute Verarbeitbarkeit, hohe Blockfestigkeit

### Anwendungsgebiete

Für nichtmaßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich wie z. B. Profilbretter oder Balkenteile. Nicht für direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln geeignet. Nicht für Holz in dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt geeignet.

### Auftragsart

Vacumat, Streichen

### Untergrundvorbehandlung

Holzfeuchtigkeit zwischen 12 und 15 %. Gehobeltes, geschliffenes oder sägeraues Holz verwendbar

### Anstrichaufbau

Buntfarbtöne:

2x Velacolor 53249 ff mit leichtem Zwischenschliff Kö 280.

Weiß plus Pastellfarbtöne:

1x Lignovit Sperrgrund 40960 plus 1x Velacolor 43249 ff mit leichtem Zwischenschliff Kö 280.

Wenn ein Schutz vor Bläue (B, Prüfung nach EN 152-1), holzzerstörenden Pilzen (P, Prüfung nach EN 113) und Insektenbefall (Iv, Prüfung nach EN 46) gewünscht wird, vorher mit Lignovit Imprägniergrund 53134 imprägnieren (Auftragsmenge bei Normprüfung 200 g/m<sup>2</sup>, Anerkennungszertifikat Nr. 2/05).

### Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C.

Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder tiefe Temperaturen verzögern die Trocknung. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (zu schnelle Antrocknung).

Kühl, aber frostfrei lagern.

### Arbeitsgeräte

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Verdünnung

Wasser im Bedarfsfall. Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

<b>Trockenzeit</b> (Raumtemperatur 20 °C)	<table><tr><td>Staubtrocken</td><td>nach ca. 30 Minuten</td></tr><tr><td>Schleifbar</td><td>nach ca. 3 - 4 Stunden</td></tr><tr><td>Überlackierbar</td><td>nach ca. 3 - 4 Stunden</td></tr><tr><td>Durchgetrocknet</td><td>nach ca. 12 Stunden</td></tr></table>	Staubtrocken	nach ca. 30 Minuten	Schleifbar	nach ca. 3 - 4 Stunden	Überlackierbar	nach ca. 3 - 4 Stunden	Durchgetrocknet	nach ca. 12 Stunden
Staubtrocken	nach ca. 30 Minuten								
Schleifbar	nach ca. 3 - 4 Stunden								
Überlackierbar	nach ca. 3 - 4 Stunden								
Durchgetrocknet	nach ca. 12 Stunden								
<b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)	Verbrauch ca. 10 m <sup>2</sup> /l bzw. ca. 100 g/m <sup>2</sup> und Auftrag. Mindestaufbringmenge 200 g/m <sup>2</sup> .								
<b>Lieferform</b>	4 Liter, 18 Liter								
<b>Haltbarkeit</b>	Mindestens 1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden.								
<b>Farbtöne</b>	Basislacke zum Abtönen von deckenden RAL-, NCS- und Sonderfarbtönen über das ADLER Farbmischsystem <b>ADLERMix:</b> W 30 53224 W 10 53223								
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!								