


ADLER Woodfill-Reparaturspachtel**96856**

Description de produit	Mastic à 2 composants à base de polyester avec durcissement au peroxyde
Qualités particulières	Elasticité élevée, extrêmement facile à travailler et à poncer. Durcit, comme tous les mastics polyester, plus rapidement en couches épaisses qu'en couches minces. Durcissement rapide à partir d'env. 3 mm
Domaines d'application	Mastic de réparation pour la remise en état d'éléments en bois endommagés tels que des fenêtres et des portes. Ne peut pas être utilisé comme enduit de surfacage !
Méthode d'application	Pistolet doseur 2C, spatule. Masquage des défauts, masticage ultérieur après durcissement. Ponçage grain 120
Imprégnation	Bois brut extérieur avec Pullex Imprägnier-Grund 50208 et suiv. ou Aquawood Imprägniergrund 51230 et suiv. Ne pas peindre des zones mastiquées étendues.
Couche de fond	ADLER Alkyd-Grund 54063 ou ADLER Acryl-Holzgrund 41001
Couche intermédiaire (en option)	ADLER Samtalkyd 52351 ou Brilliantalkyd 52301 et suiv. ou ADLER Seidenacryl 40751 et suiv. ou Glanzacryl 40701 et suiv.
Couche de finition	Comme la couche intermédiaire
Température de traitement et du support	Non inférieure à 10 °C
Séchage (température ambiante 20 °C)	Ponçable après 1 à 3 heures
Outils	Après l'utilisation, nettoyer avec ADLER Nitro-Verdünnung 80001
Conditionnement	1350 g, durcisseur 96857 compris
Stockage	Dans un endroit frais et sec
Délai de conservation	1 an
Teintes	Grau transparent
Données techniques de sécurité	Veillez respecter la fiche de sécurité!

10-09 (remplace 02-04) ZKL 7519

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Téléphone: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. En principe, nos conditions générales de vente sont d'application. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.