

# ADLER Woodfill Reparaturspachtel

# 96856


Univerzálny 2-zložkový tmel pre priemyselné a remeselné použitie.

## POPIS PRODUKTU

### Popis

Univerzálne použiteľný 2-zložkový polyesterový tmel na vyrovnanie nerovností. Vysoká elasticita, veľmi dobrá spracovateľnosť a veľmi dobrá brúsiteľnosť.


### Oblasti použitia



- Rozmerovo stabilné stavebné prvky v exteriéri ako drevené okná, vchodové dvere, okenice a zimné záhrady v triede použitia 2 a 3 bez kontaktu so zemou.
- **Nie je vhodný na plošné tmelenie!**

## SPRACOVANIE

### Pokyny pre pracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť min + 10 °C.
- Teplo urýchľuje, chlad predlžuje vytvrdzovanie.
- Vytvrdzuje ako všetky polyesterové tmely v hrubých vrstvách rýchlejšie ako v tenkých. Rýchle vytvrdzovanie od cca 3 mm.

### Pomer miešania



Presné miešanie spolu s Woodfill Dosiergerät 9686001


### Doba spracovateľnosti



cca. 20 min

Ďalšie predlžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

### Technika nanášania



#### Spôsob nánosu


#### Tmelenie

Produkt je pripravený na priame spracovanie.

Tvar, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

**Čas schnutia**

(pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu.)



Brúsiteľný

po 1 – 3 h

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť môžu predĺžiť čas schnutia.

Uvedené údaje sú orientačné. Doba schnutia závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

**Čistenie pracovného náradia**

Ihneď po použití ADLER Nitro-Verdünnung 80001.

Vytvrdený tmel nejde odstrániť rozpúšťadlom, ale mechanicky alebo vysokou teplotou (&gt; 200 °C).

**PODKLAD****Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté dreveniny (masív)

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, zbavený oddeľujúcich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Nanesie produktu**

ADLER Woodfill-Reparaturspachtel

**Medzibrúsenie**

Vytmelené miesta prebrúsiť vhodným brúsnym papierom. Zabráňte úplnému prebrúseniu, nakoľko môže dôjsť k rozdielnemu zvýrazneniu podkladu, ktoré sa zožltnutím a stárnutím ešte zosilní. Odstráňte brúsny prach.

Lakovanie musí nasledovať ihneď po prebrúsení, aby sa dosiahla dobrá príľnavosť.

**Impregnovanie**

V prípade potreby na ochranu pred zamodraním, napadnutím hubami a hmyzom impregnovat' 1x s Pullex Imprägnier-Grund 4436 (platí pre dreveniny triedy trvanlivosti podľa EN 350-2, 3 – 5)

Väčšie vytmelené plochy spolu nenatierať.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

**Základovanie**

ADLER Alkyd-Grund 54063

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

**Medzivrstva**

(alternatívne)

ADLER Samtalkyd 52351 alebo Brilliantalkyd 52301 ff resp.

ADLER Varicolor 4120

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

**Vrchné lakovanie**

ADLER Samtalkyd 52351 alebo Brilliantalkyd 52301 ff resp.

ADLER Varicolor 4120

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

**POKYNY PRE OBJEDNÁVKU****Veľkosť balenia**

1350 g; vrátane tvrdidla 96857

**Farebné odtiene**

Beige 9685601 béžový

Weiß 9686601 biely

---

**Prídavné produkty**


ADLER Nitro-Verdünnung 80001  
Pullex Imprägnier-Gund 4436  
ADLER Alkyd-Grund 54063  
ADLER Samtalkyd 52351 ff  
ADLER Brilliantalkyd 52301 ff  
ADLER Varicolor 4120

---

**ĎALŠIE POKYNY**

---

**Trvanlivosť/skladovanie**



Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch.

Chrániť pred priamy slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

---

**Technicko-bezpečnostné údaje**



Dodržiujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné spracovanie.

---