

ADLER WurmEx

96350

Protettivo del legno per combattere i parassiti del legno per il Fai-da-te e il pittore professionista.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dati generali


Protettivo del legno diluibile all'acqua per il Fai-da-te e il pittore professionista per combattere i parassiti del legno come tarlo (Anobium), capricorno della casa (Hylotrupes) e scolito (Lyctus) all'interno e all'esterno.

Caratteristiche particolari Norme di controllo



- La sostanza utilizzata ha un'efficacia preventiva contro l'attacco degli insetti, quantitativi applicati di ca. 250 ml/m²
- Efficacia curativa con quantitativi applicati di ca. 350 ml/m², **sostanza attiva** (lb) 0,099 % cipermetrina
- La sostanza attiva cipermetrina è efficace selettivamente solo contro gli insetti nocivi.
- Direttiva Francese DEVL1104875A per la marcatura dei prodotti vernicianti per l'edilizia riguardo alle loro emissioni di composti organici volatili: A+

Campi di utilizzazione



ADLER WurmEx 96350 è adatto per tutti i tipi di legno che vengono trattati preventivamente o dopo l'attacco degli insetti nocivi, come armature del tetto, scale, mobili.

ADLER WurmEx 96350 non è adatto né per legno utilizzato per il magazzinaggio di foraggi e generi alimentari, né per legno di alveari.

LAVORAZIONE

Istruzioni per la lavorazione



- Una temperatura di almeno + 10 °C è necessaria per il prodotto, il supporto e il locale.
- Applicare 2 – 3 mani per far penetrare nel legno la quantità necessaria della sostanza attiva.
- Prego, rispettare le nostre **“Direttive per l'utilizzazione dei protettivi del legno”**.

Tecnica d'applicazione



Metodo di applicazione	a pennello	ad immersione	Bagnatura dei fori
Resa per mano (m ² /l)	ca. 8 - 10		

Il prodotto è pronto per l'applicazione a pennello.

Tempo di essiccazione

(a 23 °C e un 50 % UR)



sovraverniciabile

Dopo ca. 12 ore

I dati sopra riportati rappresentano solamente valori indicativi. L'essiccazione dipende dal tipo di legno, dallo spessore, dalla temperatura, dal ricambio d'aria e dall'umidità relativa d'aria.

Temperature basse e/o forte umidità possono prolungare nettamente il tempo di essiccazione.

Pulizia dei utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno e materie legnose

Preparazione del supporto

Eliminare gli strati vecchi di vernice e gli strati di legno molto attaccati e non stabili (con un raschietto).

CICLI DI VERNICIATURA**Verniciatura successiva**


Se il prodotto è stato applicato all'interno, p.e. pannellature, consigliamo di sovraverniciare con prodotti diluibili all'acqua come p.e. ADLER Innenlasur.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

Flacone con erogatore per iniettare nei buchi: 100 ml
Lattina: 750 ml, 2,5 l

Tonalità/Gradi di brillantezza

Incolore

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata/Magazzinaggio**

Almeno 1 anno in confezioni originariamente sigillate.
Al fresco, ma protetto dal gelo.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Prego, rispettare le "Direttive per l'utilizzazione dei protettivi del legno" e la corrispondente Scheda di sicurezza! È possibile scaricare la versione attuale su internet www.adler-lacke.com.

ADLER WurmEx 96350 contiene agenti biocidi per la protezione dall'azzurramento e dai funghi della marcescenza e protegge preventivamente contro l'attacco degli insetti. Pertanto è da utilizzare solo quando viene prescritta una protezione del legno o nei casi necessari. Non utilizzare per grandi superfici all'interno. Non deve essere utilizzato per il trattamento di locali in cui sono ottenuti, prodotti, immagazzinati o venduti derrate alimentari o foraggi. Non adatto per legno utilizzato negli alveari o nelle saune e non adatto per legno in contatto continuo con terra e/o acqua.