

Arova Aqua-Style Trend

1337

Vodou ředitelné mořidlo na dubové dřevo pro speciální efekt zvýrazňující strukturu dřeva, určené pro využití v průmyslu a pro malé a střední podniky.

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Vodou ředitelné mořidlo na dubové dřevo s obsahem speciálních světlostálých barviv v kombinaci s mikronizovanými pigmenty pro zvláště přirozený a strukturu dřeva zvýrazňující mořidlový efekt, kdy vzniká přirozený mořidlový nátěr, který zvýrazní pruhování paprsků dřeva. Produkt je přelakovatelný jak vodou ředitelnými, tak rozpouštědlovými laky na dřevo.

Speciální vlastnosti Zkušební normy



- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** pro označení stavebních produktů s povrchovými nátěry v souvislosti s emisemi škodlivých těkavých látek: A+

Oblasti použití



- Pro lakování silně namáhaných povrchů nábytkových a interiérových dílů, jakou jsou např. stolní desky a odkládací plochy v kuchyních a obývacích místnostech, v koupelnách, kancelářích a interiérech, pro nábytková čela a viditelné plochy, namáhané plochy nábytku na sezení a také plochy, které nejsou stabilně viditelné. Ve třídách použití II až IV dle normy ÖNORM A 1610-12.
- Použití v kombinaci s vhodným krycím lakovacím systémem.
- Barevné odstíny přípravku Arova Aqua-Style jsou určeny výhradně pro moření dubového dřeva; u jemně porézních listnatých dřev jako je javor mohou vést tyto mořidla ke tvorbě nežádoucích reakcí (bílých fleků).

ZPRACOVÁNÍ


Pokyny pro zpracování



- Přípravek před použitím i během zpracování dobře promíchejte.
- Zpracovávejte při teplotě přípravku, objektu i pokojové teplotě nejméně +15 °C.
- Zbytky materiálu ze stříkací pistole nebo zašpiněné od dřevěného prachu již nepřelévejte do originálních plechovek.
- Dřevo s nízkou savostí vyžaduje menší množství nátěru než druhy dřeva s patrně výraznější savostí.

- Různé druhy dřeva jako dubové dřevo obsahují ve vodě rozpustné extraktivní látky, které jsou aktivovány přelakováním nábytkovými laky na vodní bázi. Abychom zabránili probarvení nátěru nebo tvorbě stop, doporučujeme u dřeva bohatého na extraktivní látky aplikovat spodní vrstvu základového nátěru ADLER PUR-Primer 25291.
- V důsledku míchání tekutého mořidla kovovým předmětem se může změnit barevný odstín.
- Dodržujte pokyny v naší „**Pracovní směrnici pro moření dřeva**“.
- Dodržujte příslušné technické listy používaných produktů

Nanášecí techniky



Způsob nanášení	Stříkácké pistole
Stříkácká tryska (ø mm)	1,5 – 1,8
Stříkácký tlak (bar)	2,0 – 2,5
Nanášené množství (g/m ²)	40 – 60
Vydatnost na jeden nátěr – (m ² /l) ¹⁾	6 – 8


¹⁾ celková spotřeba vč. ztrát při stříkání

Moření nízkotlakým aparátem Airmix nebo Airless je také možné. Nanášení štětcem nebo houbou není doporučováno.

Na skutečnou vydatnost/ spotřebu má vliv tvar, kvalita a vlhkost podkladu. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze po provedení zkušebního nátěru.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % r.v.)



Přelakovatelný (rozpouštědlové laky)	po ca. 12 h nejlépe přes noc
Přelakovatelný (vodou ředitelné laky)	po ca. 5 h

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doba schnutí závisí na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě vzduchu, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Vyvarujte se schnutí na přímém slunečním svitu (vede k příliš rychlému nasychání).

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

Naschlé zbytky laku odstraňte pomocí čisticího prostředku ADLER Aqua-Cleaner 80080 (zředěného v poměru 1:1 s vodou)

PODKLAD

Druh podkladu

dub

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený odlučujících látek jako je tuk, vosk, silikon, přiskyřice apod., musí být očištěn od dřevěného prachu a měla by být testována jeho přilnavost k povrchu.

Příprava podkladu

Brus zrnitostí 150 - 180

Umyjte zbroušené dřevo a po uschnutí je výhodné zabrousit zrnitostí 150 - 180.

SKLADBA NÁTĚRU

Mořidlový nátěr

Přípravek Arova Aqua-Style Trend naneste rovnoměrně a v dostatečném množství ve směru vláken dřeva v obou směrech způsobem mokřým na mokré, povrch má vypadat po náběru vlhký.

Následný nátěr

2 x přelakujte nábytkovým lakem ADLER, s mezibrusem

Nátěr je přelakovatelný jak vodou ředitelnými, tak ředitelovými nábytkovými laky. Pro světlé mořidlové odstíny doporučujeme použít výhradně světlostálé laky jako např. ADLER Legnopur 26211 ff nebo ADLER Aqua-Resist 30460 ff. Při aplikaci nesvětlostálých laků je nutné počítat s tím, že se výsledný barevný odstín bude jevit mírně nažloutlý; postupem času se tento efekt zesílí.

Dodržujte příslušné technické listy používaných produktů.

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Velikosti balení

0,9 l; 4 l

Barevné odstíny/ Stupně lesku



Sandeiche	1337 055800
Steineiche	1337 055801
Alteiche	1337 055802
Sumpfeiche	1337 055803
Mooreiche	1337 055804

Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou mísitelné a v případě potřeby ředitelné s bezbarvým přípravkem Arova Aqua-Style Farblos 1336 400100.

Při silném zředění může docházet v důsledku vlastní barvy dřeva a přirozenému žloutnutí v průběhu času k výrazné změně barevného odstínu.

Před začátkem mořidlového nátěru by měl být vždy proveden zkušební nátěr na originálním dřevěném podkladu a se zamýšleným svrchním lakem, aby bylo možné posoudit výsledný barevný odstín. Na jednu zakázku využívejte mořidlo výhradně stejného čísla šarže.

Doplňkové produkty

Arova Aqua-Style Farblos 1336 400100
ADLER PUR-Primer 25291
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff
ADLER Aqua-Cleaner 80080

DALŠÍ POKYNY

Trvanlivost/Skladování



Nejméně 1 rok v originálních uzavřených obalech.

Skladujte v chladu, ale bez přítomnosti mrazu

Bezpečnostnětechnické údaje



Dodržujte pokyny v příslušném bezpečnostním listu, aktuální verze je dostupná na internetové adrese www.adler-lacke.com.

Přípravek je určen pouze pro průmyslové použití a řemeslnické zpracování.

Musí být bezpodmínečně zabráněno vdechnutí lakových aerosolů při aplikaci stříkací pistolí. Tomu zabráníte použitím ochranné dýchací masky (kominovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).

