

## Arova Aqua-Style

## 1336

**Moridlo na listnaté dreveny** na báze vody pre obzvlášť rovnomerné efekty morenia, pre priemyselné a remeselné použitie.

### POPIS PRODUKTU

#### Popis


Moridlo na báze vody so svetlostálymi špeciálnymi farbivami v kombinácii s mikronizovanými pigmentmi pre obzvlášť rovnomerné efekty morenia na jemnopórovitých listnatých drevenách. Produkt je prelakovateľný vodouriediteľnými a rozpúšťadlovými lakmi na drevo.

#### Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+


#### Oblasti použitia



- Na lakovanie silno namáhaných plôch nábytku a interiérového zariadenia ako napr. kuchyne a kúpeľne, dosky stolov: Oblasti použitia II - IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Moriť jemnopórovité listnaté dreveny ako napr. javor, buk, breza, jelša atď., ak má byť dosiahnutý jemný a obzvlášť rovnomerný obraz morenia.
- Použitie v kombinácii s vhodným krycím lakovacím systémom.

### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Produkt pre použitím a počas spracovania dobre premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť min. +15 °C.
- Produkt zo striekacej pištole alebo znečistený drevným prachom nevlievať späť do nádoby. Nános moridla s Airmix- alebo Airless- nízkotlakovým prístrojom je taktiež možný. Náter štetcom alebo špongiou sa neodporúča.
- Typy dreven s nízkou savosťou si vyžadujú menšie množstvo nánosu ako typy dreven so silnejšou savosťou.
- Naniesť rovnomerne a s miernym prebytkom pozdĺž drevných vlákien spôsobom mokré do mokrého tak, aby sa plochy zdali byť vlhké.
- Rôzne druhy dreven ako dub, smrekovec atď. obsahujú vo vode rozpustné extraktívne látky, ktoré sa aktivujú prelakovaním vodouriediteľnými lakmi na nábytok. Aby sa zabránilo sfarbeniu alebo nečistotám, odporúčame pri **drevenách bohatých na extraktívne látky** predzákladovať s ADLER PUR-Primer 25291.
- Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa mení farebný odtieň.

- Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre morenie dreva**“.
- Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.


**Spôsob nanášania**

Spôsob nanášania	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	1,5
Striekací tlak (bar)	2,0 – 2,5
Výdatnosť na nános (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup>	cca 8
<sup>1)</sup> Výdatnosť vrátane strát pri striekaní	

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

**Čas schnutia**

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Prelakovateľný (rozpúšťadlové laky)	po cca 12 hod. najlepšie po preschnutí cez noc
Prelakovateľný (laky na báze vody)	po cca 5 hod.

Uvedené údaje sú smerodajné. Schnutie je závislé od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).

**Čistenie náradia**

Ihneď po použití vodou alebo s ADLER Aqua-Cleaner 80080.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame použiť ADLER Aqua-Cleaner 80080 (riedený vodou v pomere 1:1).

**PODKLAD****Druhy podkladu**

Jemnopórovité listnaté dreviny.

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

**Príprava podkladu**

Prebrúsiť zrnitosťou 150 – 180

Výhodou je navodovať prebrúsené drevo a po vyschnutí jemne prebrúsiť zrnitosťou 150 – 180.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Nános moridla**

2 x Arova Aqua Style 1336

**Následná povrchová úprava**

Prelakovateľný ako vodouriediteľnými tak aj rozpúšťadlovými lakmi na nábytok. Pre svetlé odtiene moridla odporúčame zásadne použiť svetlostále laky ako napr. ADLER Legnopur 26211 ff. Alebo ADLER Aqua-Resist 30460 ff. Ak sa nepoužije svetlostály typ laku, je treba počítať s tým, že výsledný farebný odtieň sa bude nepatrne zdať žltý; časom sa tento efekt ešte zosilní.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

**POKYNY PRE OBJEDNANIE****Veľkosť balenia**

0,9 l; 4 l

**Farebné odtiene/ stupne lesku**

Bezfarebný	1336 400100	Berlín	1336 040006
Londýn	1336 040001	Tokio	1336 040007
Paríž	1336 040002	Rím	1336 040008
Miláno	1336 040003	Barcelona	1336 040009
Hamburg	1336 040004	Madrid	1336 040010
Viedeň	1336 040005		

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a podľa potreby riediteľné s Arova Aqua-Style Farblos (bezfarebný) 1336 400100.

Pri silnom riedení môže dôjsť k značnej zmene sfarbenia dreva. Dôvodom je drevuvlastná farba a časom prirodzené zažltnutie dreva.

**Pre začatím morenia je vždy potrebné zhotoviť vzorku na originálnom podklade a prelakovať určeným lakom a posúdiť tak výsledný farebný odtieň. Pre jednu objednávku použiť iba moridlo rovnakej šarže.**

**Pridavné produkty**

ADLER PUR-Primer 25291  
ADLER Legnopur 26211 ff  
ADLER Aqua-Resist 30460 ff  
ADLER Aqua-Cleaner 80080

**ĎALŠIE POKYNY****Životnosť/skladovanie**

Min. 1 rok v originálne uzavretom obale.

Skladovať v chlade, no nie mraze.

**Technicko-bezpečnostné údaje**

Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).

Produkt je určený iba na priemyselné a remeselné spracovanie.

Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosólu. Nutné správne použiť ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).