


## ADLER Rustica

10001 ff



### Beschreibung

Gebrauchsfertige Lösemittelbeize auf Basis mikronisierter Pigmente in Kombination mit lichtechten Spezialfarbstoffen für ein porenbetontes und rustikales Beizbild; kein Aufräuen des Holzes sowie sehr gute Lichtechtheit.

Das verwendete Lösemittelgemisch ist frei von aromatischen Lösemitteln.

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und bei Bedarf mit **ADLER Konzentrationsregler 90315** aufhellbar.

### Anwendungsgebiete

Zum Beizen von grobporigen Laubhölzern wie z. B. Eiche, Esche, Mahagoni usw., wenn ein porenbetontes und rustikales Beizbild erzielt werden soll.

Mit ADLER Rustica gebeizte Flächen sind sowohl mit lösemittelhaltigen als auch mit wasserverdünnbaren Holzlacken überlackierbar.

### Verarbeitung

Flächen mit Körnung 120-150 sorgfältig schleifen. Schleifstaub - speziell aus den Holzporen - gründlich entfernen. Stumpfes Schleifpapier und ungleichmäßiger Schliff können zu einem fleckigen Beizbild führen. Ein Wässern des Holzes vor dem Beizen ist nicht erforderlich.

ADLER Rustica 10001 ff vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Die Beize gleichmäßig und satt mit Pinsel oder Spritzpistole (**Druckluft-Spritzen: Düsengröße 1,5-1,8 mm, Spritzdruck 1,5 - 2,0 bar**) auftragen. Den Überschuss nach kurzer Einwirkzeit mit einem flusenfreien Beizpapier (Ballen) längs in Holzfaserrichtung abnehmen. Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit Aceton-Waschverdünnung 95130 oder ADLER Nitroverdünnung 80001 reinigen.

ADLER Rustica 10001 ff eignet sich auch sehr gut für die Verarbeitung auf Beizwalzmaschinen (Moosgummiwalze) mit nachgeschalteten Vertreiberbürsten.

**Trockenzeit** (Raumtemperatur 20 °C): ca. 30 Minuten, wenn mit lösemittelhaltigen, ca. 2 Stunden, wenn mit wasserverdünnbaren Holzlacken überlackiert werden soll. Bei Bedarf ist auch forcierte Trocknung möglich, z.B. 60 s Düsentrockner (70-80 °C).

04-10 ZKL 1010

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

**Überlackieren:** ADLER Rustica 10001 ff ist sowohl mit wasser-, als auch mit lösemittelbasierenden Möbellacken überlackierbar. Für helle Beizfarbtöne empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung von lichtechten Lacken wie z. B. ADLER Legnopur 26211 ff oder ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff. Beim Einsatz nicht lichtechter Lacktypen ist damit zu rechnen, dass der Endfarbton geringfügig gelblich erscheint; bei Alterung verstärkt sich dieser Effekt.

Verschiedene Holzarten wie **Eiche** enthalten wasserlösliche Inhaltsstoffe, die durch Ablackieren mit wasserverdünnbaren Möbellacken aktiviert werden. Um Verfärbungen oder Markierungen vorzubeugen (diese können je nach Herkunft des Holzes unterschiedlich stark ausgeprägt sein), empfehlen wir daher bei Lackierungen von **Eiche** und **anderen inhaltsstoffreichen Hölzern** ein Vorgrundieren mit ADLER PUR-Primer 25291 (Bitte Merkblatt beachten!).

**Vor Beginn der Beizarbeiten soll stets auf dem Originalholz eine Probebeizung durchgeführt und mit dem vorgesehenen Lack überlackiert werden, um den Endfarbton beurteilen zu können. Für eine Kommission nur Beize der gleichen Charge verwenden.**

Beachten Sie bitte unsere „**Arbeitsrichtlinien für das Beizen von Holz**“ sowie das **Sicherheitsdatenblatt**.

## Ergiebigkeit

12 - 15 m<sup>2</sup>/l bei händischem Auftrag im Streichverfahren  
ca. 10 m<sup>2</sup>/l bei Auftrag im Spritzverfahren  
ca. 40 m<sup>2</sup>/l bei Verarbeitung mittels Beizwalzmaschinen

## Weitere Hinweise

<b>Verdünnung und Aufheller</b>	ADLER Konzentrationsregler 90315
---------------------------------	----------------------------------

## Lieferform

900 ml, 4 l

## Haltbarkeit

1 Jahr in originalverschlossenen Gebinden

## Farbtöne

Ligurien	10001
Navarra	10002
Abruzzen	10003
Lombardei	10004
Katalonien	10005
Kastilien	10006
Andalusien	10007
Kalabrien	10008
Apulien	10009
Galicien	10010
Toskana	10011
Piemont	10012
Umbrien	10013